



MANTA ACRÍLICA PARA LAJES PAREDES E TELHAS

EMBALAGENS:

BALDE 18L / GALÃO 3,6L

DESCRIÇÃO: Impermeabilizante acrílico flexível de alto desempenho para lajes e paredes sujeitas à batida de chuva.

INDICAÇÕES: Indicado para impermeabilizações de área expostas como: Lajes expostas sem trânsito, abóbodas, vigas calha, telhas de fibrocimento, marquises e coberturas, paredes sujeitas à batida de chuva, em reboco, concreto, massa acrílica, etc.

CORES: Grade de cores suaves ÉCOFIXER.

DEMÃOS: 02 a 03 demãos.

BENEFÍCIOS: Seu aliado contra infiltrações, evita umidade, mofo e fungos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS CLASSIFICAÇÃO: Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.8.7.

DESCRIÇÃO: Função/Definição Acabamento redutor de absorção de água. Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies de concreto e alvenaria (impermeabilização).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Composição Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes.

TOXIDADE: Baixa.

EMBALAGENS: Galão 3,6L Balde 18L

VOC: Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Europeia DIN EN 11890-1) 25 - 26 g/L VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05) 25 - 26 g/L Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005) 49 - 53 % Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca) 22 - 26 %.

DENSIDADE: - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) 1,45 - 1,49 g/cm³ pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode 8,0 - 10,0.

PRAZO DE VALIDADE: (embalagem fechada e sem uso) 24 meses.

DILUIÇÃO: Água Lajes expostas sem trânsito, abóbodas, vigas, calhas, telhas de fibrocimento, marquises, coberturas, paredes com reboco e concreto: 20% na primeira demão, pronto para uso nas seguintes.

APLICAÇÃO COM AIRLESS: Dilua com 20% de água e aplique com pressão entre 1400 e 1600 psi. Use bico com abertura de 0,025" e a velocidade de aplicação entre 7 e 9 m² /min.

ACABAMENTO: Não se aplica.

RENDIMENTO: demão Galão 3,6L até 3m² Balde 18L até 15m².

COMO APLICAR: Aplicar demãos cruzadas para melhor performance do produto. É necessária aplicação de fundo primer para aplicação da Manta Líquida.

SECAGEM: Ao toque: 1 hora | Entre demãos: 3 horas | Final: 12 horas | Cura total: 21 dias.

FERRAMENTAS: Rolo de lã pelos médios (22 mm), brocha, trincha, pincel e rolo de nylon para textura e Airless.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE: Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico.

OBSERVAÇÕES: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor, manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem, Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

ATENÇÃO: Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos, em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito, procure socorro médico levando esta embalagem.

Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Em caso de sobra, pinte outros locais ou faça doação, esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem, muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

TRANSPORTE: O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

ÉCOFIXER INDÚSTRIA E COM. CNPJ. 29.173.023/0001-80 – RUA PASSA QUATRO – CEP. 23033-150

